

青森県産ヒバ

青森の厳しい自然の中で育ったヒバは、たくましい木。天然の香りや美しい木肌など、建材にもその無垢な魅力が現れます。

1 香りよし、機能よし

ヒバの魅力といえば、なんといってもそのすがすがしい香り。これは材中の精油成分によるもので、ヒノキチオールとシャメールという成分が含まれています。ヒノキチオールとシャメールは抗菌、防腐、防虫に大変優れた効果を発揮してくれるため、建材としての機能性も兼ね備えています。見た目も白く美しいため、内装材にも適しています。



2 土台にぴったりの耐久性

上記のような優れた抗菌、防腐、防虫効果に加え、湿気に強いという性質を持つため、腐朽やシロアリ被害を受けやすい土台部分や水回りへの使用に適しています。試験事例では、柱・土台サイズの 105×105mm・4m材で E90、E110 の強度等級が出ています。めり込みに強く変色しにくいので、土台や床材にも向いています。多湿な日本の気候にもしっかりと順応し、住む人にとって優しい住環境を実現します。




青森県産ヒバの強度試験データ

試験材	心持ち正角材(柱・土台サイズ)10本 断面:105mm×105mm 材長:4m
曲げ強度	最小37.3~平均47.9~最大58.1 N/mm ²
めり込み強さ	最小6.9~平均10.0~最大11.9 N/mm ²

参照:「青森県産木材強度試験データ集」(青森県産業技術センター林業研究所、令和2年4月)

JAS 機械等級区分別の本数



建築部材 | 01


はしらるい

柱類

通し柱・管柱

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	3,000~6,000	105~150	105~150

JAS目視等級各種、無等級材



建築部材 | 02


どだい

土台

土台

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	3,000~4,000	105~150	105~360

JAS目視等級各種、無等級材



建築部材 | 03

まばしら すじ


間柱・筋かい

間柱

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	3,000~4,000	105~150	105~360

JAS目視等級各種、無等級材

ヒバ 間柱 [人工乾燥]




建築部材 | 04

けしょう

化粧ばり

ヒバ 柱・大黒柱 [化粧ばり構造材]



化粧ばり構造材

柱・大黒柱等 (用途別特寸・特注対応可能)

ヒバ 各種 [化粧ばり造作材]




化粧ばり造作材

長押・敷居・鴨居・廻縁・縁甲板・羽目板

建築部材 | 05

いたるいとう

板類等



破風板

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	3,000~4,000	24~30	105~210

野地板

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	2,000	12	90~12

ヒバ 破風板・野地板



ヒバ 破風板・野地板



建築部材 | 06

かもい



しまい

鴨居・敷居

鴨居・敷居

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	2,000~4,000	45~55	105~210

ヒバ 鴨居・敷居



内装材等 | 01

ゆかいた かべいた
床板・壁板

床板・壁板

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	1,820	15~40	105~130




木質材料 | 01

しゅうせいざい
集成材・化粧ばり

集成土台・柱

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	3,000~4,000	105~120	105~120

等級/JAS



製品名	取扱製品						
	規格			仕様	取扱可能量	JAS	販売価格
長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	等級・乾燥材	m ² /月・m ³ /年 m ² /月・m ³ /年	認定	(参考価格)	

皮付丸太	末口径(m)	長さ(m)	防腐加工注入 (レゾックDPS) (マイトックACQ)	250,000本/年			公園用 土木資材 砂防工事 安全柵 木製水路 東屋等
円柱加工丸太	0.06 ~ 0.2	0.1 ~ 12.0					
正角材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	1~3 G~D20 プレーナー	1,000m ³ /年	○	見積による
平角材	1.80 ~ 6.00	9.0 ~ 30.0	9.0 ~ 30.0	1~3 G~D20 プレーナー	500m ³ /年		
正割材 平割材 板材	1.80 ~ 4.00	4.5 ~ 12.0	4.5 ~ 50.0	1~3 G~D20 プレーナー	2,000m ³ /年		産地証明 合法木材 証明可能
ピーリング	0.30 ~ 4.00	0.9 ~ 4.5	4.5 ~ 30.0	1~3 D13 モルダー	30,000m ³ /年		羽目板 縁甲板 その他
カウンター	1.00 ~ 4.00	3.0 ~ 6.0	50.0 ~ 80.0	1~3 D13 サンダー	300m ³ /年		ハギ板
フローリング	0.30 ~ 1.82	0.9 ~ 4.5	4.5 ~ 30.0	1~3 D13 モルダー サンダー	10,000m ³ /年	○	縁甲板 その他

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	注文対応 (要相談)	500本/月		見積による
	0.09 ~ 0.15	0.9 ~ 4.0				

羽目板	各種注文対応			無節 上小節 小節	100m ³ /年	見積による
土木用材 建築材 パレット材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	GR AD KD プレーナ	2,000m ³ /年	

正角材	4.00	9.00	9.00	各種対応	注文対応 (要相談)	見積による	土台 柱・桁 母屋
平角	3.65	10.50	10.50				
正割	4.00	12.00	12.00				
平割		4.50	4.50				梁、胴差 垂木
板材	1.82	1.80	4.50				野縁 胴縁
		3.00	4.00				
		1.80	9.00				
		9.00	小巾				敷板 野地板
		1.20					
		1.50					

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	皮付き 皮剥ぎ	注文対応 (要相談)	見積による	土木用
正角材	0.1 ~ 0.2	1.0 ~ 4.0				
小割材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)			
	3.00 ~ 4.00	10.5 ~ 12.0	10.5 ~ 12.0	2級~無節		
羽目板 フローリング	3.00 ~ 4.00	各種		節有 上小節 無節		

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	皮付き 皮剥ぎ	注文対応 (要相談)	見積による	建築土木用
正角材	各寸法					
小割材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)			
	4.00	10.50	10.50	1等		土台 柱
羽目板 フローリング	3.00, 4.00			2等		桁、母屋
	3.60 ~ 4.00	全般		節有 無節		

フローリング	各寸法	乾燥材	注文対応 (要相談)	見積による
--------	-----	-----	---------------	-------

ヒバ/取扱業者

青森県森林組合連合会

青森市松原1-16-25
TEL 017-723-2657 FAX 017-723-1505
HP http://www.aomori-pfau.or.jp/
mail timber@aomori-pfau.or.jp

有限会社アオモリパネル

弘前市大字堀越字柳田10
TEL 0172-27-7536 FAX 0172-27-7537
mail aomori-panel@orchid.plala.or.jp

青森木材防腐株式会社

七戸町字原久保95-37
TEL 0176-62-6464 FAX 0176-62-6465
HP http://aobou.com/
mail aobou@pluto.plala.or.jp

株式会社アカイシ

八戸市下長1-3-3
TEL 0178-28-1811 FAX 0178-28-9579
mail ise330@basil.ocn.ne.jp

株式会社赤石材木店

青森市大字石江字江渡37
TEL 017-781-7017 FAX 017-781-7025
HP http://www.akaishizaimoku.jp/
mail information@akaishizaimoku.jp

株式会社石郷岡

弘前市大字神田2-3-12
TEL 0172-35-2100 FAX 0172-35-2135
HP http://www.ishigoka.jp
mail info@ishigoka.jp

株式会社今井産業

平川市新館藤山16-1
TEL 0172-44-2145 FAX 0172-44-2568
HP http://www.imaisangyou.com/
mail senmu@imaisangyou.com